

TIP PENE	ISO 845 GUSTINA  kg/m <sup>3</sup> ± 5 %	ISO 3386 TVRDOĆA (CLD) kPa ± 15 %	ISO 1798 ZATEZNA ČVRSTOĆA kPa <b>min</b>	ISO 1798 IZDUŽENJE PRI KIDANJU % <b>min</b>	ISO 1856 TRAJNA DEFORMACIJA % <b>max</b> 50% sabijenosti
----------	--	---	--	---	---

PENE POVEĆANE TVRDOĆE

VAPEN EL 1626E	16	2.6	70	100	5.6
VAPEN EL 1826E	18	2.6	70	100	5
VAPEN EL 2038E	20	3.8	90	100	5
VAPEN EL 2130E	21	3.0	80	130	6
VAPEN EL 2045E	20	4.5	90	100	5
VAPEN EL 2345E	23	4.5	90	100	4.5
VAPEN EL 2542E	25	4.2	90	100	5
VAPEN EL 2550E	25	5.0	90	100	4
VAPEN EL 2840E	28	4.0	95	100	4
VAPEN EL 3045E	30	4.5	100	100	3
VAPEN EL 3050E	30	5.0	100	100	3.5
VAPEN EL 3550E	35	4.5	110	110	3
VAPEN HL 1840E	18	4.0	70	100	6
VAPEN HL 2850E	28	5.0	100	100	4