

TIP PENE	ISO 845 GUSTINA kg/m ³ ± 5 %	ISO 3386 TVRDOĆA (CLD) kPa ± 15 %	ISO 1798 ZATEZNA ČVRSTOĆA kPa min	ISO 1798 IZDUŽENJE PRI KIDANJU % min	ISO 1856 TRAJNA DEFORMACIJA % max 50% sabijenosti
----------	--	---	--	---	---

PENE POVEĆANE TVRDOĆE

VAPEN EL 1626	16	2.6	70	100	6
VAPEN EL 1826	18	2.6	70	100	5
VAPEN EL 2038	20	3.8	90	100	5
VAPEN EL 2130	21	3.0	90	120	7
VAPEN EL 2140	21	4.0	90	120	7
VAPEN EL 2345	23	4.5	90	100	4.5
VAPEN EL 2542	25	4.2	100	120	5
VAPEN EL 2550	25	5.0	90	100	4.5
VAPEN EL 3045	30	4.5	110	110	3.5
VAPEN EL 3050	30	5.0	100	100	3.5
VAPEN EL 3550	35	5.0	110	110	3.5
VAPEN HL 1840	18	4.0	70	100	6